



FILA INDUSTRIA CHIMICA SPA

products for the treatment and maintenance of all surfaces

Terracotta FilaSystem

Technische gegevens

Behandeling op waterbasis

Voor het voegen

- Product:** **FILA HP 98**
Verbruik: 25 m² met 1 liter.
Uitrusting: Dweil of doek.
Werkwijze: Breng HP98 op een perfect schone vloer aan. HP 98 is op waterbasis vandaar dat rest vocht in de vloer aanwezig mag zijn. Breng HP 98 gelijkmatig op de vloer aan dit kan met een doek of volgens de Airbrusch methode. We raden aan om het product puur te gebruiken maar het kan ook vermengd met water worden. In geval van verdunning is het effect minder.

Eerste Reiniging na het voegen

- Product:** **FILA DETERDEK** verdund 1:5 in water.
Verbruik: 20 m² met 1 liter.
Uitrusting: Boenmachine met bruine pad en waterstofzuiger.
Werkwijze: De eerste reiniging, na het leggen, doet men met Fila Deterdek verdund 1:5. De vloer reinigen met Deterdek en een boenmachine. Zuig het water op en reinig daarna de vloer met water.

Impregneren

- Product:** **FILA W 68: NATURAL FINISH**
Verbruik: 10 m² met 1 liter.
uitrusting: Doek, dweil of blok kwast.
Werkwijze: Breng W68 op een perfect schone vloer aan. W68 is op waterbasis vandaar dat rest vocht in de vloer aanwezig mag zijn. Met andere woorden Fila W68 kan reeds na een paar dagen na de eerste reiniging worden aangebracht. Breng W68 op de gehele oppervlakte, incl. de voegen, aan met een doek of blok kwast. Waarschuwing: maak de totale behandeling na 4 uur af met twee lagen vloeibare wax.



FILA INDUSTRIA CHIMICA SPA

products for the treatment and maintenance of all surfaces

Afwerking met vloeibare wax

Product: FILA CLASSIC; FILA SATIN; FILA LONGLIFE;
Verbruik: 20 m² met 1 liter per laag.
Uitrusting: doek of dweil.
Werkwijze: Breng FILA SATIN (of een van de andere genoemde wax) op de schone, droge vloer aan. Wacht 30 minuten, nadat men de vloer heeft behandeld, voordat men de vloer betreedt. Een boenmachine kan worden gebruikt om de vloer meer te laten glimmen of slijtplekken en/of voetafdrukken te verwijderen. Onderhoud: FILA SATIN kan verdund gebruikt worden (2-3 kopjes in één emmer water) om de glans te behouden, speciaal in die gebieden die intensief worden gebruikt. Voor het radicaal verwijderen van Fila Satin, gebruikt men Fila PS87 verdund 1:10.

Normaal onderhoud

Product: FILACLEANER verdund 1:200.
Uitrusting: dweil en water.
Werkwijze: Gebruik voor dagelijks onderhoud Filacleaner in een verhouding van 1;200 met water. Filacleaner helpt bij het dagelijks onderhoud en tast de wax laag niet aan.